

TECHNISCHES MERKBLATT

AUSTRO WEISS

lt. ÖNORM 13300 Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, Kontrastverhältnis Klasse 1
matt

Seite 1 von 2

Art des Werkstoffes: Hochdeckende Dispersionsfarbe für Räume aller Art

Einsatzzweck: Hochwertiger Anstrich für Wände und Decken aller Art.

Bindemittelbasis: Kunstharzdispersion

Pigmentierung: Titandioxid bzw. bleifreie Buntpigmente

Farbton: weiß

Packungsgrößen: 1, 5, 8, 15, 25 kg

Abtönen: mit Volltonfarben bzw. Basis - und Abtönfarben.

Dichte (DIN 53217): 1,60 – 1,70g/cm³

Verdünnung: Wasser

Trocknungseigenschaften: Überstreichbar nach wenigen Stunden. Die endgültige Wasch- bzw. Scheuerbeständigkeit stellen sich nach ca. 28 Tagen ein. Die angegebenen Trocknungseigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C und 55 % relative Luftfeuchtigkeit und können bei anderen Witterungsbedingungen zum Teil stark abweichen.

Auftragsmenge: ca. 350 – 400 g/m² (je Anstrich)

Die genannten Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Verarbeitungsmethode variieren. Genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt festzustellen.

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbereitung: Alle Untergründe müssen trocken, fest und sauber sein.

Alkalireicher Putz oder Beton (Nachputzstellen) sind fachgerecht zu fluatieren.

Trennmittelschichten sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen,

Leichtbauplatten mit Trennmittelschicht (Hartfaserplatten, Spannplatten usw.) sind gründlich anzuschleifen und mit Dekor Tiefengrund LF zu grundieren.

TECHNISCHES MERKBLATT

AUSTRO WEISS

lt. ÖNORM 13300 Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, Kontrastverhältnis Klasse 1
matt

Seite 2 von 2

Bei Gipskartonwänden sowie Wänden aus Gipsplatten oder Gipsbausteinen wird zur Verringerung der Saugfähigkeit eine Grundierung mit Dekor Tiefengrund LF empfohlen.

Fest haftende, nicht saugende, quellfeste Altanstriche können nach gründlicher Säuberung unmittelbar mit Innendispersion überstrichen werden.

Schlecht haftende oder nicht quellfeste Altanstriche sind restlos zu entfernen.

Alte Lack- und Ölfarbenanstriche mit Ammoniakwasser anlaugen und gründlich nachwaschen.

Stark saugende bzw. leicht sandende Untergründe müssen mit Tiefengrund nach Werksvorschrift vorgrundiert werden.

Anstrichaufbau:

Grundanstrich: Austroweiß 10 – 15 % mit Wasser verdünnen (je nach Saugfähigkeit)

Deckanstrich: Austroweiß maximal 5 % mit Wasser verdünnen

Auftragsart: Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless)

Verarbeitungstemperatur: Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfe nicht unter + 10 °C betragen.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Flammpunkt: keiner

VbF: kein Gefahrgut

RID/ADR: kein Gefahrgut

Sonderabfallschlüsselnummer: 55 510

Lagerfähigkeit: Im luftdicht verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, jedoch frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr.