



TECHNISCHES MERKBLATT

ÖTSCHER-WEISS

lt. ÖNORM EN 13300 Nasswischbeständigkeit Klasse 3 Kontrastverhältnis Klasse 1
Gut deckend, matt, überstreichbar

Seite 1 von 3

Verwendungszweck: Für übliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Auf Grund des guten Deckvermögens und der leichten Verarbeitung besonders für den rationellen Großflächenauftrag geeignet.

Eigenschaften: Wasserverdünnbar, umweltschonend, dauerwischfest, gute Deckkraft, überstreichbar.

Bindemittelbasis: Vinylacetat

Glanzgrad: matt

Farbton: weiß, als Lagerware.

Lagerung: kühl, und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig

Zusatzinformation: Dieses Produkt ist keine gefährlicher Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gefahrenklasse: entfällt

ADR/ RID: entfällt

Entsorgung: Sonderabfalldeponie, Sonderabfallverbrennung. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern bei Problemstoffsammelstellen abgeben. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Technische Informationen Stand 1995

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer Technischen Informationen nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer/ Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung: Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnischen Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Beschichtungsaufbau:



TECHNISCHES MERKBLATT

ÖTSCHER-WEISS

lt. ÖNORM EN 13300 Nasswischbeständigkeit Klasse 3 Kontrastverhältnis Klasse 1
Gut deckend, matt, überstreichbar

Seite 2 von 3

Grundbeschichtung: Bautendispersion mit max. 20 % Wasser verdünnt.

Schlussbeschichtung: Bautendispersion mit max. 10 % Wasser verdünnt.

Auftragsverfahren: Streichen, rollen oder spritzen.

Airlessauftrag:

Spritzwinkel: 50°

Düse: 0,021“

Druck: 150 bar

Mindestverarbeitungstemperatur: (Verarbeitungs- u. Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund): Nicht unter + 10 °C verarbeiten.

Abtönung: Vollton- oder Abtönfarben

Packungsgröße: 25 kg

Verbrauch: ca. 350 - 400 g/m² für Grund und Schlussbeschichtung, bei glattem Untergrund (Richtwert ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probeflächen ermitteln).

Trockenzeit: Bei + 20 °C und bei 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach 4 - 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Bitte beachten: Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen nass- in- nass in einem Zug verarbeiten.

Geeignete Untergründe: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. (VOB, Teil C, Abs. 3.1.1, beachten.)

Kalkzement und Zementputze der Mörtelgruppe P II u. P III: Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Tiefengrund.

Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppe P IV u. PV: Ein Grundanstrich mit Gipsputze mit Sinterhaut vorher schleifen und entstauben



TECHNISCHES MERKBLATT

ÖTSCHER-WEISS

lt. ÖNORM EN 13300 Nasswischbeständigkeit Klasse 3 Kontrastverhältnis Klasse 1
Gut deckend, matt, überstreichbar

Seite 3 von 3

Gipsbauplatten: Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit Tiefengrund LF.

Holz- und Holzwerkstoffe: Mit den wasserverdünnbaren, umweltschonenden Acryl-Lacken.

Tragfähige Beschichtungen: Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen: Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen entfernen.

Leimfarbenanstriche: Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Tiefengrund LF

Nicht festhaftende Tapeten: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen.

Schimmelbefallene Flächen: Schimmelbelag entfernen, Fläche mit Antipilzkonzentrat, 1:3 mit Wasser vermischt, vorstreichen. Nach guter Durchtrocknung mit Antischimmelfarbe beschichten (Ursachen des Schimmelbefalls ergründen und abstellen).

Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß-, Öl- oder Fettflecken: Ein isolierender Grundstrich mit Sperrgrund. Auf stark verschmutzten Flächen die Schlussbeschichtung mit Isolierfarbe vornehmen