



TECHNISCHES MERKBLATT

SEIDENMATTLACK weiß, bunt

Seite 1 von 4

Werkstoff:

Seidenmatter Weiß- und Buntlack mit einer hervorragenden Verarbeitbarkeit und einem exzellenten Verlauf. Besonders widerstandsfähiger Decklack mit hervorragendem Deckvermögen. Einsatz für alle hochwertigen Lackierungen im Innen – und Außenbereich. Glanzstabil, schlagfest und wetterfest. Aromatenfrei und geruchsmild.

Technische Daten:

Dichte spez. Gewicht:

(DIN 53217, 20°C) 1,15 – 1,38 g/cm³ (Farbtonabhängig)

VOC- Gehalt:

EU-Grenzwert für das Produkt Kat A/d: 300 g/l
(2010)
Dieses Produkt enthält max.: 300 g/l

Bindemittelbasis:

Spezielle Alkydharzkombination

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:

Alkydharze, Buntpigmente und / oder Titandioxid, Aliphaten, Additive

Glanzgrad/Oberfläche:

seidenmatt

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen

Verarbeitungstemperatur :

o von + 5 °C bis max. 30°C verarbeiten
o max. relative Luftfeuchtigkeit 85 %
(Material-, Luft- und Objekttemperatur)

Verbrauch (pro Anstrich): ca. 120 ml/m²

Richtwert, für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Empfohlene Nassschichtdicke: 70 - 90 µm

höhere Schichtdicken sollten auf Grund der dadurch veränderten Trocknungseigenschaften vermieden werden



TECHNISCHES MERKBLATT

SEIDENMATTLACK weiß, bunt

Seite 2 von 4

Trockenzeiten (20°C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit:

- Staubtrocken nach ca. 6 Stunden
- Griffest nach ca. 12 Stunden
- Überarbeitbar nach ca. 20 Stunden

Verdünnung:

Kunstharzverdünnung
Durch die Zugabe von Verdünnung erhöht sich der VOC Gehalt des Produktes.

Werkzeugreinigung:

sofort nach Gebrauch mit KH-Verdünnung oder Nitro-Universalverdünnung

Packungsgrößen:

1 lt, 2,5 lt

Farbtöne:

weiß, bunt

Lagerung

- trocken, kühl, jedoch frostfrei
- Im original verschlossenem Gebinde, 12 Monate lagerstabil.
- die max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden.
- Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C zwischenlagern

Gefahrenkennzeichnung:

siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt

Untergrund und Anstrichaufbau:

Untergrund auf Eignung als Anstrichträger

Alte Anstriche auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel). Abbeizrückstände gründlich entfernen. ragfähige Flächen matt schleifen oder anlaugen und nachwaschen. Freigelegte Hartfaserflächen nicht schleifen!

TECHNISCHES MERKBLATT

SEIDENMATTLACK weiß, bunt

Seite 3 von 4

<u>Untergrund:</u>	<u>Vorarbeiten:</u>	<u>Grundanstrich:</u>	<u>Spachtelung (innen):</u>	<u>Zwischenanstrich:</u>	<u>Schlussanstrich 1-2 x streichen</u>
Holz	Kanten abrunden, Holzteile entstauben, Harzreiche und tropische Hölzer mit Nitro- Universalverdünnung abwaschen.	KH- Grund oder Primer	Falls erforderlich spachteln, schleifen und entstauben	Seidenmattlack	Seidenmattlack
Holzwerkstoffe Tischler-/ Sperrholzplatten Hartfaserplatten	Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Flächen gründlich reinigen. Hartfaserflächen reinige- nicht schleifen.	KH- Grund oder Primer	spachteln, schleifen und entstauben	Seidenmattlack	Seidenmattlack
Metalle, Stahl (Bunttöne sind auch für Heizkörper geeignet)	Flächen reinigen und ggf. entfetten. Unterrostungen entfernen. Stahlteile ohne Schutzgrundierung gründlich entrostet und entfetten. Walzhaut entfernen.	Metallgrund		Seidenmattlack	Seidenmattlack
Zink, verzinkter Stahl, Aluminium	Reinigen und entfetten	Zink Primer oder Allgrund			Seidenmattlack
Kunststoffe Duroplaste, Thermoplaste hart	Flächen gründlich reinigen bzw. entfetten, leicht mit feinem Schleifpapier anrauen und mit Verdünnung AF abreiben. Beim Anlösen ist der Untergrund ungeeignet.	Aqua Primer		Seidenmattlack	Seidenmattlack



TECHNISCHES MERKBLATT

SEIDENMATTLACK weiß, bunt

Seite 4 von 4

Bei nicht aufgeführten Untergründen bitte technischen Beratungsdienst anfordern.

Hinweise:

Um eine optimale Durchhärtung und eine schnelle Trocknung bei niedriger Temperatur zu gewährleisten, wird der Einsatz vom Express Härter empfohlen!

Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Während und nach der Verarbeitung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmte.

Bei großflächigen Lackierungen im Innenbereich, wie bei Wand- und Deckenbeschichtungen, sollte aufgrund des materialtypischen Geruchs auf den Einsatz von lösemittelhaltigen Produkten abgeraten werden. Es empfiehlt sich hierbei der Einsatz von wasserverdünnbaren Systemen.