DEKOR Farbenerzeugungs GmbH
A-3264 Reinsberg, Schaitten 40
Tel.: +43 7487 2600, Fax + 43 7487 2600-4
E-Mail: info@dekor.at
www.dekor.at

dekor Farben

Bringt Farbe ins Leben!

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Wandfarbe

**lt. ÖNORM EN 13300 Nassabriebbeständigkeit Klasse 4**



**Art des Werkstoffes:**
Wandfarbe für Räume aller Art

**Einsatzzweck:**
Gut nasswischbeständiger Anstrichstoff für Wände und Decken.

**Bindemittelbasis:** Vinylacetat

**Pigmentierung:** Titandioxid- Rutil bzw. bleifreie Buntpigmente

**Farbtöne:** weiß

**Abtönen:** Volltonfarben bzw. Basis- u. Abtönfarben.

**Packungsgrößen:** 5, 15, 25 kg

**Dichte**: ca. 1,6 g/cm³

**Verdünnung**: Wasser

**Trocknungseigenschaften:** Überstreichbar nach wenigen Stunden (Farbe muss trocken sein).
Die endgültige Wasch- bzw. Scheuerbeständigkeit stellt sich nach ca. 28 Tagen ein.

Die angegebenen Trocknungseigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C und 55 % relative Luftfeuchtigkeit und können bei anderen Witterungsbedienungen zum Teil stark abweichen.

**Auftragsmenge:** ca. 350 - 400 g/m² (je Anstrich)

Die genannten Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Verarbeitungsmethoden variieren. Genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt festzustellen.

**Verarbeitungshinweise:**
*Untergrundvorbereitung***:** Alle Untergründe müssen trocken, fest und staubfrei sein.

**Trennmittelschichten** sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen,

**Leichtbauplatten mit Trennmittelschichten ( Hartfaserplatten, Spannplatten usw.** ) sind

DEKOR Farbenerzeugungs GmbH
A-3264 Reinsberg, Schaitten 40
Tel.: +43 7487 2600, Fax + 43 7487 2600-4
E-Mail: info@dekor.at
www.dekor.at

dekor Farben

Bringt Farbe ins Leben!

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Wandfarbe

**lt. ÖNORM EN 13300 Nassabriebbeständigkeit Klasse 4**



gründlich anzuschleifen und mit Acryl - Tiefengrund zu grundieren.

**Bei Gipskartonwänden sowie Wänden aus Gipsplatten oder Gipsbausteinen** wird zur Verringerung der Saugfähigkeit eine Grundierung mit Gipsgrund empfohlen.
**Fest haftende, nicht saugende, quellfeste Altanstriche** können nach gründlicher Säuberung unmittelbar mit Wandfarbe nasswischbeständig überstrichen werden.

**Schlecht haftende oder nicht quellfeste Altanstriche** sind restlos zu entfernen. Alte Lack- und Ölfarbenanstriche mit Ammoniakwasser anlaugen und gründlich nachwaschen.

**Stark saugende bzw. leicht sandende Untergründe** müssen mit Aqua- Tiefengrund LF nach Werksvorschrift vorgrundiert werden.

**Anstrichaufbau:**
*Grundanstrich:* Wandfarbe nasswischbeständig 5 – 10 % mit Wasser verdünnen (je nach Saugfähigkeit)
*Deckanstrich*: Wandfarbe nasswischbeständig maximal 5 % mit Wasser verdünnt

**Auftragsart:** Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless)

**Verarbeitungstemperatur:** Objekt-, Werkstoff - und Lufttemperatur dürfen nicht unter + 10 °C betragen.

**Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Flammpunkt:** keiner

**Vbf:** kein Gefahrengut

**RID/ ADR:** kein Gefahrengut

**Sonderabfallschlüsselnummer:** 55 510

**Lagerfähigkeit:**
Im luftdicht verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern, jedoch frostfrei, gelagert mindestens 1 Jahr.