

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Imprägniergrund lösemittelhältig

Seite 1 von 2

#### **Werkstoff**

Holzimprägnierung für den Außenbereich.

#### **Farbton**

Farblos

#### **Anwendung**

Imprägnieren von trockenem, neuem oder altem Holz (Fenster, Pergolen, Fensterläden, usw.)

#### **Eigenschaften**

Bietet sicheren Schutz gegen verfärbende und holzerstörende Pilze und Bläue. Besitzt ein sehr hohes Eindringvermögen, ist feuchtigkeitsregulierend, porenfüllend und wasserabweisend.

#### **Verdünnung**

Nicht verdünnen.

#### **Dichte: (DIN 53217)**

ca. 0,78 g/ml

#### **Verpackung**

1lt, 2,5lt, 5lt

#### **Untergrund**

Für alle Laub- und Nadelhölzer. Die Holzfeuchtigkeit darf 15 % nicht überschreiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

#### **Untergrundvorbereitung:**

Für eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflächen mit Schleifpapier in Faserrichtung zu schleifen, gründlich zu reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z.B. Harze zu entfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

#### **Überarbeitung**

Auf dem gut getrockneten Holzschutzgrund können alle Lack- oder Lasursysteme für die Holzoberflächenbeschichtung angewendet werden.

#### **Verarbeitung**

Satt streichen oder tauchen.

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Imprägniergrund lösemittelhältig

Seite 2 von 2

#### **Verbrauch**

ca. 80 - 120 ml/m<sup>2</sup> und Anstrich, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

#### **Trocknung**

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

staubtrocken: nach ca. 30 Minuten

überstreichbar: nach ca. 12 Stunden

Bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

#### **Reinigung der Werkzeuge**

Mit Testbenzin oder Pinselreiniger

#### **Gefahrenkennzeichnung**

Entzündlich, siehe Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt ist ohne Deckanstrich nicht wetterbeständig!

Imprägniergrund LH gut Aufrühren!

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden!