



## TECHNISCHES MERKBLATT

### PUTZGRUND

Seite 1 von 2

**Eigenschaften:**

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für Dünnschichtdeckputze Kunstharz.

**Anwendung:**

Grundierung für außen und innen, zur nachfolgenden Beschichtung mit Putzen.

**Untergrund:***Beschaffenheit*

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, staubfrei, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

*Vorbehandlung:*

Kreidende bzw. sandende Oberflächen mechanisch entfernen. Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder handelsüblichen Schalölentferner entfernen. Verschmutzte und/oder veralgte Flächen mechanisch bearbeiten oder mit Heißdampf bzw. Spezialmittel (Algenentferner) behandeln. Schlecht haftende, verwitterte, mineralische Anstriche mechanisch entfernen, schadhafte, rissige Flächen mittels mineralischer Spachtelmasse (Putzspachtel) überziehen und gegebenenfalls armieren (Textilglasgitter).

**Produktdaten:****Lieferform:**

5 kg, 15 kg, 25 kg

**Lagerung:**

kühl und frostfrei mind. 6 Monate lagerfähig

**Verbrauch:**

ca. 150 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Festkörpergehalt:**

ca. 58 %

**Dichte:**

ca. 1,50 g/cm<sup>3</sup>

**pH-Wert:**

ca. 8

**Farbton:**

weiß



## TECHNISCHES MERKBLATT

### PUTZGRUND

Seite 2 von 2

#### **Verarbeitungshinweise:**

##### *Beschichtungsaufbau:*

1 x mit Putzgrund und 1 x Putz

Der Untergrund muss abgebunden und trocken sein. Den Universalgrund vollflächig und gleichmäßig auftragen. Bei mehrfacher Grundierung (z.B. unterschiedliches Saugverhalten) zwischen jedem Arbeitsgang eine Trockenzeit von mind. 24 Stunden. einhalten.

Produkt gründlich mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren, nicht mit anderen Anstrichmitteln vermischen. Der Universalgrund kann gerollt oder gestrichen werden, gleichmäßig und ohne Unterbrechung arbeiten!

Geeignet auf Armierungsschichten bei allen Wärmedämmsystemen, Kalk-, Kalk/Zement- und Zementputzen verrieben, Beton und andre mineralische Untergründe (Spachtelmassen, alte, gut haftende Mineral-, Silikat- und Dispersionsfarbanstriche und -putze, organisch gebundene Spachtelmassen, Gipsputzen und Gipskartonplatten. Nicht geeignet auf frischen Kalkputzen, Kunststoffen und -harzen, Lack- bzw. Ölfilmen, Leimfarben.